

Wieland-F14

CuMn14Ni2 | Widerstandslegierung

Werkstoffbezeichnung

EN	nicht genormt
UNS	nicht genormt

Zusammensetzung*

Cu	Rest
Mn	14 %
Ni	2 %

*Richtwerte in Gew. %

Werkstoffeigenschaften und typische Anwendungen

Wieland-F14 ist eine Widerstandslegierung und zeichnet sich besonders durch ihren kleinen Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes und ihre kleine Thermokraft gegen Kupfer aus. Die Legierung weist eine hohe zeitliche Konstanz des elektrischen Widerstandes auf.

Der Werkstoff ist zur Herstellung von Präzisions-, Normal- und Nebenwiderständen geeignet.

Wieland-F14 wird unter der Marke RESISTAN angeboten, die alle Produkte Wielands für Widerstände umfasst.

Physikalische Eigenschaften*

Elektrische Leitfähigkeit	MS/m	2,1
	%IACS	3,7
Spezifischer Widerstand	$\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	0,47 $\pm 5 \%$
Wärmeleitfähigkeit	W/(m·K)	22,0
Wärmeausdehnungskoeffizient (0–300 °C)	$10^{-6}/\text{K}$	20,0
Dichte	g/cm ³	8,36
E-Modul	GPa	130

*Richtwerte bei Raumtemperatur

Lieferformen

Die BU Extruded Products liefert Stangen, Drähte, Profile und Rohre. Bitte fragen Sie Ihren Ansprechpartner nach den lieferbaren Formen, Abmessungen und Zuständen.

Bearbeitungshinweise

Formgebung

Zerspanbarkeit	20 %
(CuZn39Pb3 = 100 %)	
Kaltumformen	gut
Warmumformen	gut

Oberflächenbehandlung

Polieren	
mechanisch	gut
elektrolytisch	gut
Galvanisieren	gut

Korrosionsbeständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit von Cu-Mn-Legierungen gleicht im Wesentlichen der des reinen Kupfers, jedoch neigen die manganhaltigen Kupferlegierungen leichter zum Ausheilen verletzter Schutzschichten.

Gegenüber der klassischen Spannungs-risskorrosion zeigt sich F14 im Vergleich zu Messingen als unempfindlich.

Verbindungsarbeiten

Widerstandsschweißen (stumpf)	gut
Schutzgasschweißen	gut
Gasschweißen	gut
Hartlöten	gut
Weichlöten	gut

Wärmebehandlung

Schmelzbereich	930–970 °C
Warmumformen	750–850 °C
Weichglühen	600–700 °C 1–3 h

Produktnormen

nicht genormt

Handelsmarken

RESISTAN®

Fragen sie nach unserem Resistan Prospekt für detailliertere Informationen.