

Wieland-K42

CuZn0,5 | CW119C


CuZn0,5 ist ein niedrig legiertes Kupfer, das weitestgehend die gleichen physikalischen und mechanischen Eigenschaften wie Reinkupfer besitzt, aber mit geringeren Ansprüchen an die Reinheit. Dies macht die Legierung zu einem bevorzugten Material in der Bauindustrie für Bedachungen, wo ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. CuZn0,5 wird auch für Metallwaren und im Apparatebau verwendet.


Zusammensetzung (Richtwerte)				
Zn	0,7 %			
Cu	Rest			

Physikalische Eigenschaften (Richtwerte bei Raumtemperatur)									
Elektrische Leitfähigkeit	48	MS/m	83	%IACS					
Wärmeleitfähigkeit	350	W/(m·K)	202	Btu·ft/(ft²·h·℉)					
Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands*	3,2	10 ⁻³ /K	1,8	10 ⁻³ /℉					
Wärmeausdehnungskoeffizient*	17,7	10 ⁻⁶ /K	9,8	10 ⁻⁶ /℉					
Dichte	8,90	g/cm ³	0,322	lb/in³					
Elastizitätsmodul	115	GPa	17.000	ksi					
Spezifische Wärme	0,386	J/(g·K)	0,092	Btu/(lb·℉)					
Querkontraktionszahl	0,34		0,34						

^{*} Zwischen 0 und 300 ℃

Mechanische Eigenschaften (Werte in Klammern nur zur Information)								
Zustand	Zugfestigkeit R _m 0,2 %-Dehngrenze R _{p0,2}		Bruchdehnung A ₅₀	Härte HV				
	MPa	ksi	MPa	ksi	%			
R220	220-260	32-38	≤ 140	≤ 20	≥ 33	(45-70)		
R240	240-300	35-44	≥ 180	≥ 26	≥ 8	(65-95)		
R290	290-360	42-52	≥ 250	≥ 36	-	(85-115)		
R360	≥ 360	≥ 52	≥ 320	≥ 46	-	(≥ 110)		





Wieland-K42

CuZn0.5 | CW119C

Biegewechselfestigkeit

Die Biegewechselfestigkeit ist definiert als die maximale Biegespannungsamplitude, bei der ein Werkstoff unter symmetrischer Wechselbelastung 10^7 Lastspiele erträgt ohne zu brechen. Sie ist abhängig vom geprüften Festigkeitszustand und beträgt etwa 1/3 der Zugfestigkeit R_m .

Lieferbare Ausführungen

- Bänder in Ringen mit Außendurchmesser bis 1400 mm
- Gespulte Bänder mit
 Spulengewichten bis 1,5 t
- Multicoil bis 5 t
- Feuerverzinnte Bänder
- Profilgefräste Bänder

Lieferbare Abmessungen

- Banddicke ab 0,10 mm, dünnere Abmessungen auf Anfrage
- Bandbreite ab 3 mm, jedoch mindestens 10 x Banddicke

Wieland-Werke AG | Graf-Arco-Straße 36 | 89079 Ulm | Germany info@wieland.com | wieland.com

Wieland Rolled Products North America | 4803 Olympia Park Plaza, Suite 3000 | Louisville, Kentucky | USA infona@wieland.com | wieland-rolledproductsna.com