

Designación del material	
EN	CuSn8
UNS*	C52100

* Unified Numbering System (USA)

Composición Química (orientativa)	
Sn	8%
Cu	Restante

Aplicaciones Típicas
· Piezas estampadas · Conectores · Muelles de contacto · Muelles de relé · Cojinetes

Propiedades Físicas*		
Conductividad Eléctrica	MS/m	7.5
	%IACS	13
Conduct. Térmica	W/(m·K)	67
Coeficiente de Resistividad Eléctrica**	10 ⁻³ /K	0.7
Coeficiente de Expansión térmica**	10 ⁻⁶ /K	18.5
Densidad	g/cm ³	8.80
Módulo elástico	GPa	115
Calor específico	J/(g·K)	0.377
Coeficiente de Poisson		0.34

* Valores de referencia a T. estándar

** Entre 0 y 300°C



Propiedades de Fabricación	
Capacidad de Conformado en frío	Excelente
Maquinabilidad	Poco adecuada
Capacidad de Galvanizado	Excelente
Capacidad de Estañado en caliente	Excelente
Soldadura blanda	Excelente
Soldadura por resistencia	Buena
Soldadura por MIG	Buena
Soldadura Láser	Buena

Resistencia a Corrosión
Resistente al agua de mar y entornos industriales. Poca tendencia a la fisuración por corrosión bajo tensión.



Propiedades Mecánicas							
Estado Metalúrgico		R370	R450	R540	R600	R660	R740
Resistencia a la tracción R _m	MPa	370–450	450–550	540–630	600–690	660–750	≥ 740
Límite Elástico R _{p0.2}	MPa	≤ 300	≥ 370	≥ 470	≥ 540	≥ 620	≥ 700
Alargamiento A _{50mm}	%	≥ 50	≥ 20	≥ 13	≥ 5	≥ 3	–

Se pueden obtener estados metalúrgicos intermedios. Se pueden obtener mayores valores de elongación mediante tratamiento adicional.

Estado Metalúrgico	H090	H135	H170	H190	H210	H230
Dureza HV	90–120	135–175	170–200	190–220	210–240	≥ 230




Resistencia al Reblandecimiento



Dureza Vickers tras tratamiento en caliente (valores típicos)

Disminución de la Tensión



La tensión residual tras relajación térmica en función del parámetro Larson-Miller (F. R. Larson, J. Miller, Trans ASME74 (1952) 765-775) dado por:

$$P = (20 + \log(t)) * (T + 273) * 0.001$$

Tiempo t en horas, temperatura T en °C.

Ejemplo: $P = 9$ es equivalente a 1.000 h/118°C.

Medido en muestras laminadas a estado específico paralelas a la dirección de laminación. La disminución total depende de la tensión aplicada. Ésta se ve incrementada en cierta forma por la deformación en frío.

Resistencia a la Fatiga

La resistencia a la fatiga se define como la máxima amplitud de tensión que un material resiste durante 10^7 ciclos de carga bajo una carga simétrica alterna, sin romperse. Esto depende del estado probado y es aprox. $\frac{1}{3}$ de la resistencia a la tracción R_m .

Tipos y Formatos disponibles

- Bobinas estándar con diámetro exterior de hasta 1400 mm
- Bobina transcanada con un peso de hasta 1.5 t
- Multicoil® hasta 5 t
- Cinta estañada en caliente
- Cinta fresada
- Formatos
- Cintas y chapas con plastificado

Dimensiones disponibles

- Espesor de cinta desde 0,1 mm, espesores más finos a consultar
- Ancho de cinta desde 3 mm, con un límite de 10x espesor de la cinta

wieland-cimsa, S.A.

www.wieland-cimsa.com División de Productos Laminados

Pol. Can Bernades-Subirà, C/Bergedà s/n esq. Maresme, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda, Barcelona, España
Ventas – Productos Laminados Tel. 93 544 65 70-75-79-80 Fax: 93 574 38 36

Wieland-Werke AG

www.wieland.com

División de Productos Laminados

Graf-Arco-Str. 36, 89079 Ulm, Germany, Phone +49 731 944 2030, Fax +49 731 944 4257, info@wieland.de

Este folleto es para su información general y no está sujeto a revisión. No se podrán realizar reclamaciones a menos que haya evidencia de intención o negligencia grave. Los datos proporcionados no son garantía de que el producto es de una calidad específica y no puede sustituir el asesoramiento de expertos o pruebas propias del cliente.